

CINTA DE PROTECCIÓN MECÁNICA EXTERNA **PREMCOTE OUTERWRAP TAPE** Cinta Protectora para Todo Propósito

Descripción

La Premcote Outerwrap Tape es una cinta de PVC plastificado laminado recubierto de un lado con una resina de goma, un adhesivo sensible a la presión. Disponible en rollos de color negro.

Usos

Revestimiento exterior para protección mecánica de cintas de Petrolato de Premier Coatings, en estructuras enterradas o encima del suelo.

Características

- Fácil de aplicar
- Buena conformabilidad
- Buena resistencia al impacto
- Aplicada en Frío
- Resistente a UV

Aplicación

La cinta se debe aplicar en espiral usando al menos 1" de traslape en todos los servicios. Aplique suficiente tensión para proporcionar adhesión continua de la cinta.

Cinta de Protección Mecánica Externa Premcote Outerwrap Tape

ESPECIFICACIONES DE PROPIEDADES

PROPIEDADES	10 MIL		20 MIL	
	INGLÉS	MÉTRICO	INGLÉS	MÉTRICO
Espesor (ASTM D1000)	10 mils	0.25 mm	20 mils	0.50 mm
Peso	.07 lbs/pie ²	.34 kg/m ²	.14 lbs/pie ²	.68 kg/m ²
Esfuerzo a la Ruptura (ASTM 1000)	25 lbf/pulg.	225 N/50 mm	40 lbf/pulg.	360 N/50 mm
Elongación @ Ruptura	200% min.	200% min.	150% min.	150% min.
Rango de Temperaturas	-22 to 175°F	-30 to 80°C	-22 to 175°F	-30 to 80°C
Voltaje para Falla	10 kV	10 kV	16 kV	16 kV
Anchos del Rollo	2", 4", 6"	50, 100, 150 mm	2", 4", 6"	50, 100, 150 mm
Longitud del Rollo	100 ft	30 m	100 ft	30 m

Cantidades Estimadas

Ancho de la Cinta	Rollos*/Caja	Rendimiento con Traslape de 1"	Rendimiento con Traslape de 50%
pulg.	cada uno	cada uno	cada uno
2"	24	200 pies ² /caja	200 pies ² /caja
4"	12	300 pies ² /caja	200 pies ² /caja
6"	8	333 pies ² /caja	200 pies ² /caja

* Todos los rollos son de 100 pies de longitud.



HOUSTON:
9747 Whithorn Drive,
Houston, Texas,
U.S.A. 77095
Tel: 1-281-821-3355
Fax: 1-281-821-0304

TORONTO:
90 Ironside Crescent,
Unit 12, Toronto,
Ontario, Canada M1X1M3
Tel: 1-416-291-3435
Fax: 1-416-291-0898

e-mail: info@premiercoatings.com

www.premiercoatings.com

Miembro de Winn & Coales International

La información descrita en este documento tiene la intención de ser solamente una guía general y no debe ser utilizada para propósitos de especificaciones. Creemos que la información es precisa y confiable, mas no lo garantizamos. No asumimos responsabilidad por el uso de esta información. Los usuarios deben, por medio de sus propias pruebas, determinar la idoneidad de los productos e información suministrada por nosotros para sus propósitos particulares. Ninguna obligación sobre patente puede ser asumida.