

# HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO

## IMPRIMANTE PREMPASTE

### Imprimante para Cintas de Petrolato

#### Descripción

El Prempaste es un imprimante de petrolato que contiene compuestos para repeler humedad e inhibir corrosión, para ser aplicado con brocha de cerdas rígidas o con las manos a temperatura ambiente. No se seca, endurece o agrieta.

#### Usos

Principalmente usado como imprimante previo a la aplicación de las cintas de petrolato de Premier Coatings. El imprimante Prempaste penetrará en la oxidación existente, repelerá la humedad, pasivará la superficie y ayudará a la adhesión de las cintas de petrolato y las masillas. Se usa también como recubrimiento temporal para metal expuesto.

#### Características

- Mínima preparación superficial (SSPC SP 2-3)
- Puede ser aplicado en cualquier clima
- Puede ser aplicado en superficies húmedas
- Mínimo contenido de Compuestos Orgánicos Volátiles (V.O.C.'s)
- Puede ser aplicada por personal sin experiencia
- No es necesario realizar paradas de operaciones para su aplicación
- Cumple con AWWA C-217

#### Aplicación

Prepare las superficies removiendo toda contaminación, oxidación y materia externa de acuerdo a SSPC SP2 "Limpieza Manual" o SP3 "Limpieza con Herramienta de Poder". Se puede lavar con agua a altas presiones de 3,000 – 7,000 psi. Aplique una capa delgada del imprimante Prempaste a toda la superficie con un guante, brocha o paño.

— — — — —  
**premier**  
COATINGS LTD  
— — — — —

# Imprimante Prempaste

## ESPECIFICACIONES DE PROPIEDADES

PROPIEDADES	INGLÉS	MÉTRICO
Contenido de Sólidos	>98%	>98%
Gravedad Específica	1.08	1.08
Volumen Específico	26 cu pulg/lb.	925 cc/kg
Punto de Inflamación	>356°F	>180°C
Temperatura Máxima de Servicio	158°F	70°C
Cobertura	22 pies <sup>2</sup> /lb.	2 m <sup>2</sup> /kg
Empaque	4 envases de 5.5 lb c/u	4 envases de 2.5 kg c/u

### COBERTURA:

484 pies<sup>2</sup> por caja  
(22 m<sup>2</sup> por caja)

### EMPAQUE:

4 envases de 5.5 lb c/u por caja  
(4 envases de 2.5 kg c/u por caja)

También disponible en tambores de 55 lb (25 kg)



**HOUSTON:**  
9747 Whithorn Drive,  
Houston, Texas,  
U.S.A. 77095  
Tel: 1-281-821-3355  
Fax: 1-281-821-0304

**TORONTO:**  
90 Ironside Crescent,  
Unit 12, Toronto,  
Ontario, Canada M1X1M3  
Tel: 1-416-291-3435  
Fax: 1-416-291-0898

e-mail: [info@premiercoatings.com](mailto:info@premiercoatings.com)

[www.premiercoatings.com](http://www.premiercoatings.com)

**Miembro de Winn & Coales International**

La información descrita en este documento tiene la intención de ser solamente una guía general y no debe ser utilizada para propósitos de especificaciones. Creemos que la información es precisa y confiable, mas no lo garantizamos. No asumimos responsabilidad por el uso de esta información. Los usuarios deben, por medio de sus propias pruebas, determinar la idoneidad de los productos e información suministrada por nosotros para sus propósitos particulares. Ninguna obligación sobre patente puede ser asumida.